

## Technisches Merkblatt

### Glasmehl Boruvit 15

#### Chemische Zusammensetzung

SiO <sub>2</sub>	77 - 80 %
Na <sub>2</sub> O	4 - 5 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2 - 4 %
K <sub>2</sub> O	1 %
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11 - 13 %
ZrO <sub>2</sub>	0 - 1 %

#### Physikalische Daten

Dichte	2,23 - 2,28
Brechungsindex	1,47 - 1,48

#### Korngröße

D98 (µm)	11,3
D95 (µm)	9,7
D90 (µm)	8,3
D50 (µm)	3,2
D10 (µm)	0,9

Laser Granulometer CILAS 920

Diese Angaben dienen der technischen Information. Sie sind nicht als Garantie zu verstehen.